

HOZELOCK TRICOFLEX**FICHE TECHNIQUE PROFLEX**

Date: 04/07/2007

Caractéristiques		DN 15	DN 19	DN 25
ø intérieur (mm)		15,0 +/- 0,6	18,8 +/- 0,8	25,0 +/- 0,8
ø extérieur (mm)		21,0 +/- 0,6	25,8 +/- 0,8	32,2 +/- 0,9
Epaisseur (mm)		3,0	3,5	3,6
1ère couche	structure	PVC souple	PVC souple	PVC souple
	couleur	noir	noir	noir
2ème couche	structure	PVC souple régénéré alvéolaire	PVC souple régénéré alvéolaire	PVC souple régénéré
	couleur	noir	noir	noir
renforcement	structure	PET tricoté	PET tricoté	PET tricoté
1ère Couche de recouvrement	structure	PVC souple alvéolaire	PVC souple alvéolaire	PVC souple
	couleur	jaune	jaune	jaune
2ème Couche de recouvrement	structure	PVC souple	PVC souple	PVC souple
	couleur	jaune	jaune	jaune
Pression d'éclatement PLNE à 23°C (bar)		25	20	20
Pression de service à 23°C (bar)		10	8	8
Temperature d'utilisation (°C)		- 15 à + 60		
Poids (g/m)		170	240	420

Autres caractéristiques

Sans Cadmium